



Een lichte, kant & klare beton reparatie pasta/mortel.

Toepassing

- Voor het afwerken, herstellen en opvullen van gaten, barsten en naden in steen en beton

Eigenschappen

- Goed vullend
- Gemakkelijk te schuren
- Minimale krimp
- Gemakkelijk te verwerken
- Goed overschilderbaar
- Binnen en buiten toepasbaar. (Bij gebruik buiten min. 72 uur beschermen tegen regen en minstens 2 x overschilderen)

Product

Lichtgewicht reparatiemortel

Kleuren: Grijs

Verpakking: 1 en 4 liter

Dichtheid: Ca. 823 gram/ltr

Opslag: Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd, 12 maanden in gesloten verpakking, tussen +5°C en +25°C

Applicatie

Met RVS plamuurmes of spatel.

Diepe openingen vooraf met vulmiddel als Aquaplast Super Repair, tot 2 à 3 cm van het oppervlak opvullen.

Lagen van 10 tot 30 mm geven het beste resultaat.

Product aanbrengen met een spatel, vast aandrukken en gladstrijken.

Gereedschap reinigen met water, onmiddellijk na gebruik.

Temperatuur

Verwerking tussen 5°C-32°C.



Droging (+20°C / 65% relatieve luchtvochtigheid)

Volgende laag: Na ca. 2 uur
Droog: Na ca. 8 uur
Schuurbaar (indien nodig): Na ca. 2 uur
Overschilderbaar: Na ca. 2 uur met watergedragen verven. Na ca. 24 uur met oplosmiddelhoudende verven.

Volledige uitharding: Na ca. 7 dagen

Alle bovenstaande informatie is afhankelijk van de laagdikte en omgevingsfactoren.

Ondergrond

Dient droog, schoon en stofvrij te zijn. Loszittende verfdelen verwijderen.

Op stoffige en/of zanderige ondergronden is het aanbevolen een fixeermiddel te gebruiken om de ondergrond te verharderen.

Bijzondere aanwijzing

Best niet te gebruiken op plaatsen waar water samenvloeit en blijft staan.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen. 12-6-2019.