



H750 SEAL'N'BOND PREMIUM

ALLROUND HYBRIDE KIT ZONDER KANS OP VLEKVORMING

VOORDELEN

- Allround hoogwaardige kit en lijm
- Formule zonder vlekvorming, geschikt voor natuursteen
- Neutraal uithardend, vrijwel geurloos
- Oplosmiddel-, siliconen- en isocyaanvrij
- Perfecte hechting zonder primer op de meeste ondergronden
- Blijvend elastisch
- Uitstekend UV- en weerbestendig
- Overschilderbaar na huidvorming (nat in nat)

PRODUCTOMSCHRIJVING

Bostik H750 SEAL'N'BOND PREMIUM is een professionele, niet-vlekkende allround kit en lijm met een hoge eindsterkte. Bostik H750 SEAL'N'BOND PREMIUM voldoet aan de BREEAM-specificaties genoemd in het hoofdstuk 'Gezondheid en welzijn', Hea 02 Kwaliteit van de binnenlucht, met betrekking tot de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) (producten).

TOEPASSINGEN

Bostik H750 SEAL'N'BOND PREMIUM is speciaal ontwikkeld voor het duurzaam elastisch afdichten van aansluitvoegen in sanitaire toepassingen zoals keukens, badkamers, douches en industriële toepassingen en is geschikt om te gebruiken op natuursteen.

VERWERKING

Een voeg met de juiste afmetingen is in staat om bewegingen tussen bouwmaterialen te absorberen. Devoegdiepte moet altijd in de juiste verhouding staan tot de voegbreedte. De algemene regel is dat de verhouding voegdiepte : voegbreedte tot een voegbreedte van 10 mm 1:1 is, met een minimum van 5 mm breedte en diepte. Voor voegen breder dan 10 mm is de diepte de breedte gedeeld door 3 plus 6 mm.

BEPERKINGEN

- Niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen, neopreen en bitumineuze ondergronden
- Niet geschikt in combinatie met chloriden (zwembaden)

OPPERVLAKTEVOORBEREIDING EN -AFWERKING

Verwerkingstemperatuur + 5°C tot + 40°C (geldt voor omgeving en ondergrond). Alle ondergronden moeten vast,



schoon en vrij van vet en stof zijn. Ondergronden reinigen met Cleaner. Bostik H750 SEAL'N'BOND PREMIUM hecht perfect zonder het gebruik van primer op de meeste nietporeuze ondergronden. Poreuze ondergronden moeten voorbehandeld worden met Primer B1. Ondergronden vooraf altijd testen op hechting.

Gebruik Finisher om de voeg glad te maken.

OVERSCHILDERBAARHEID

Bostik H750 SEAL'N'BOND PREMIUM is overschilderbaar met verf op alkydhars- en dispersiebasis. Wij raden aan om de verdraagzaamheid met de verf te testen voordat u de verf aanbrengt. Indien Bostik H750 SEAL'N'BOND PREMIUM wordt overgeschilderd (niet nodig), raden wij aan om de kit en de verbindingvlakken voor gebruik licht te schuren met Scotch-Brite. Voor de beste resultaten raden wij aan om enkele dagen na het aanbrengen te schilderen.

REINIGEN

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Handen kunnen worden gereinigd met Bostik Wipes en/of water en zeep. Uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

KLEUR(EN)

- Wit
- Grijs
- Zwart

VERPAKKING

Koker van 290 ml, 12 per doos

HOUDBAARHEID

In ongeopende originele verpakking tussen + 5°C en + 25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum, mits bewaard op een droge plaats.

GEZONDHEID VEILIGHEID

Het productveiligheidsblad moet vóór gebruik worden gelezen en begrepen. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via de websites.

TECHNISCHE GEGEVENS	
100 % modulus	DIN 53504 S2 (2,00 N/mm ²)
Verwerkingstemperatuur	+5 °C tot 40 °C
Basis	Hybride
Uithardingstijd	@ +23 °C/50 % HR (3 mm/24 uur)
Dichtheid	ISO 1183-1 (1,50 g/ml)
Rek bij breuk	DIN 53505/ISO 868 (250%)
Stroom	ISO 7390 (< 2 mm)
Shore A hardheid	DIN 53505/ISO 868 (58)
Huidvorming	DBTM 10,00 (10 minutes @ +23 °C/50 % RH)
Temperatuurbestendigheid	-40 °C @ +120 °C
Treksterkte	DIN 53504 S2 (3,20 N/mm ²)
Artikelnummers	30614701 (wit), 30614700 (grijs), 30614702 (zwart)
Verpakking en inhoud	Koker 290ml


Ces valeurs sont des caractéristiques types et peuvent varier de +/-3 %

Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Nederland

www.bostik.com

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31(0)1624 910 00
+32 (0)9 255 17 17



Bostik Belux SA-NV
Antwerpse Steenweg 19
B-9080 Lochristi
Belgium

www.bostik.com